

KEIM-Intact

Povrstvovací nátěr a povrstvovací přísada na bázi silikátu vnitřní

Popis výrobku:	KEIM-Intact je univerzální vnitřní povrstvovací nátěr na bázi silikátu podle DIN 18 363, 2.4.1, disperzní silikátová barva.
Oblast použití:	KEIM-Intact je vhodný pro povrstvovací základní nátěry nebo jako povrstvovací přísada do KEIM-Biosilu nebo KEIM-Ecosilu na povrstvovací, egalizační nátěry nehomogenních podkladů, například starých podkladů s trhlinami, vysprávkami nebo jinými rozdíly struktury. KEIM-Intact lze také použít, když se má na hladkých podkladech (např. sádrokarton) dosáhnout drsnosti podobné omítce. KEIM-Intact a směsi s KEIM-Intactem jako povrstvovací přísadou lze používat jako základní nátěr nebo ve dvou vrstvách jako základní a svrchní nátěr.
Přednosti materiálu:	<ul style="list-style-type: none">§ povrstvovací, vyrovnávací§ strukturuje hladké podklady§ široké spektrum použití, lze míchat s KEIM-Biosilem nebo KEIM-Ecosilem§ propustný pro vodní páru§ bez rozpouštědel, změkčovadel, biocidů§ nehořlavý§ minerálně alkalický, zabraňuje růstu plísní§ dobrá přilnavost§ minerálně matný, nelesklý§ hospodárný díky snadné aplikaci
Charakteristika materiálu:	specifická hmotnost: 1,58 g/cm ³ měrný difuzní odpor: s _d ≤ 0,02 m (dle DIN)
Odstín:	Bílý. KEIM-Intact lze tónovat barevnými koncentráty KEIM nebo smícháním s KEIM-Biosilem nebo KEIM-Ecosilem.
Pokyny pro zpracování:	Příprava podkladu: Podklad musí být suchý a čistý. Odstraňte prach a volné části. Silně savé nebo sprášující podklady se předem zpevní fixativem KEIM-Spezial-Fixativ. Nosné staré nátěry nebo jejich zbytky lze KEIM-Intactem přepracovat. U starých organických nátěrů je třeba přezkoušet odolnost jejich pojiva proti zmýdelnění. Klihové barvy se musí důkladně smýt. U starých nátěrů doporučujeme

	<p>zkušební plochy, aby se zjistilo prorážení látek (dřevitá barviva, těr apod.). U barevných nátěrů sádrokartonu je nutný základní nátěr přípravky KEIM-Biosil-Grund nebo KEIM-Ecosil-Grund.</p> <p>Při zpracování na sádrokartonu může dojít k zabarvení ligninovými částicemi z kartonu, pokud jsou sádrokartonové desky vystaveny slunečnímu záření nebo delší čas zabudovány nebo skladovány ve vlhkém prostředí. Toto zabarvení lze odstranit po nátěru základní barvou izolačním nátěrem KEIM-Isolierweiß od rohu k rohu, než se nanese svrchní nátěr.</p>
Spotřeba:	<p>Cca 0,25 l/m² jako nesmíchaný základní nátěr, závisí na podkladu a způsobu zpracování.</p> <p>Skutečnou spotřebu zjistíte na zkušebních plochách.</p> <p>Je-li to nutné, ředí se KEIM-Spezial-Fixativem.</p>
Čištění náradí:	<p>Po každém pracovním kroku důkladně vyčistit vodou.</p>
Dodávaná forma:	<p>Nádoby po 5 a 15 litrech.</p>
Bezpečnostní opatření:	<p>Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen.</p> <p>Musí se dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení výrobku nebo jeho aplikace. Zveřejněním tohoto vydání ztrácejí platnost dřívější vydání.</p>
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:	<p>Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.</p>
První pomoc:	<p>§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem</p> <p>§ při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut</p> <p>§ při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody</p> <p>Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.</p>
Skladování:	<p>12 měsíců v dobře uzavřených nádobách při skladování v chladu, ale chráněné před mrazem.</p>

KEIM-Intact

Povrstvovací nátěr a povrstvovací přísada na bázi silikátu vnitřní

Popis výrobku:	KEIM-Intact je univerzální vnitřní povrstvovací nátěr na bázi silikátu podle DIN 18 363, 2.4.1, disperzní silikátová barva.
Oblast použití:	KEIM-Intact je vhodný pro povrstvovací základní nátěry nebo jako povrstvovací přísada do KEIM-Biosilu nebo KEIM-Ecosilu na povrstvovací, egalizační nátěry nehomogenních podkladů, například starých podkladů s trhlinami, vysrávkami nebo jinými rozdíly struktury. KEIM-Intact lze také použít, když se má na hladkých podkladech (např. sádrokarton) dosáhnout drsnosti podobné omítce. KEIM-Intact a směsi s KEIM-Intactem jako povrstvovací přísadou lze používat jako základní nátěr nebo ve dvou vrstvách jako základní a svrchní nátěr.
Přednosti materiálu:	<ul style="list-style-type: none">§ povrstvovací, vyrovnávací§ strukturuje hladké podklady§ široké spektrum použití, lze míchat s KEIM-Biosilem nebo KEIM-Ecosilem§ propustný pro vodní páru§ bez rozpouštědel, změkčovadel, biocidů§ nehořlavý§ minerálně alkalický, zabraňuje růstu plísní§ dobrá přilnavost§ minerálně matný, nelesklý§ hospodárný díky snadné aplikaci
Charakteristika materiálu:	specifická hmotnost: 1,58 g/cm ³ měrný difuzní odpor: s _d ≤ 0,02 m (dle DIN)
Odstín:	Bílý. KEIM-Intact lze tónovat barevnými koncentráty KEIM nebo smícháním s KEIM-Biosilem nebo KEIM-Ecosilem.
Pokyny pro zpracování:	Příprava podkladu: Podklad musí být suchý a čistý. Odstraňte prach a volné části. Silně savé nebo sprášující podklady se předem zpevní fixativem KEIM-Spezial-Fixativ. Nosné staré nátěry nebo jejich zbytky lze KEIM-Intactem přepracovat. U starých organických nátěrů je třeba přezkoušet odolnost jejich pojiva proti zmýdelnění. Klihové barvy se musí důkladně smýt. U starých nátěrů doporučujeme

	<p>zkušební plochy, aby se zjistilo prorážení látek (dřevitá barviva, těr apod.). U barevných nátěrů sádrokartonu je nutný základní nátěr přípravky KEIM-Biosil-Grund nebo KEIM-Ecosil-Grund.</p> <p>Při zpracování na sádrokartonu může dojít k zabarvení ligninovými částicemi z kartonu, pokud jsou sádrokartonové desky vystaveny slunečnímu záření nebo delší čas zabudovány nebo skladovány ve vlhkém prostředí. Toto zabarvení lze odstranit po nátěru základní barvou izolačním nátěrem KEIM-Isolierweiß od rohu k rohu, než se nanese svrchní nátěr.</p>
Spotřeba:	<p>Cca 0,25 l/m² jako nesmíchaný základní nátěr, závisí na podkladu a způsobu zpracování.</p> <p>Skutečnou spotřebu zjistíte na zkušebních plochách.</p> <p>Je-li to nutné, ředí se KEIM-Spezial-Fixativem.</p>
Čištění náradí:	<p>Po každém pracovním kroku důkladně vyčistit vodou.</p>
Dodávaná forma:	<p>Nádoby po 5 a 15 litrech.</p>
Bezpečnostní opatření:	<p>Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen.</p> <p>Musí se dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení výrobku nebo jeho aplikace. Zveřejněním tohoto vydání ztrácejí platnost dřívější vydání.</p>
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:	<p>Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.</p>
První pomoc:	<p>§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem</p> <p>§ při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut</p> <p>§ při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody</p> <p>Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.</p>
Skladování:	<p>12 měsíců v dobře uzavřených nádobách při skladování v chladu, ale chráněné před mrazem.</p>