

# KEIM-Spachtel

<b>Popis:</b>	Hotová stěrková hmota na bázi silikátu pro venkovní i vnitřní minerální podklady.										
<b>Oblast použití:</b>	Plošné stěrkování (vyrovnávání) omítek a betonu jako příprava pro disperzní silikátové barvy, silikátové barvy nebo silikátovou omítku. Uložení armovací tkaniny.										
<b>Dodávaná forma:</b>	Nádoby o obsahu 5 a 25 kg.										
<b>Údaje o materiálu:</b>	<table><tr><td>hustota:</td><td>cca 1,7 g/cm<sup>3</sup> (hustota za mokra)</td></tr><tr><td>difuzní odpor:</td><td>s<sub>d</sub> = 0,08 m při tloušťce vrstvy 0,5 mm [dle DIN]</td></tr><tr><td>nasákavost:</td><td>w = 0,7 kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup> [dle DIN]</td></tr><tr><td>tloušťka vrstev:</td><td>0-3 mm</td></tr><tr><td>zrnitost:</td><td>0-0,5 mm</td></tr></table>	hustota:	cca 1,7 g/cm <sup>3</sup> (hustota za mokra)	difuzní odpor:	s <sub>d</sub> = 0,08 m při tloušťce vrstvy 0,5 mm [dle DIN]	nasákavost:	w = 0,7 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> [dle DIN]	tloušťka vrstev:	0-3 mm	zrnitost:	0-0,5 mm
hustota:	cca 1,7 g/cm <sup>3</sup> (hustota za mokra)										
difuzní odpor:	s <sub>d</sub> = 0,08 m při tloušťce vrstvy 0,5 mm [dle DIN]										
nasákavost:	w = 0,7 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> [dle DIN]										
tloušťka vrstev:	0-3 mm										
zrnitost:	0-0,5 mm										
<b>Spotřeba:</b>	Na 1 mm tloušťky cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> . Přesnou spotřebu je nutné stanovit zkušebním nátěrem přímo na objektu.										
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad musí být čistý, suchý a nosný; volné části (i staré nátěry) odstraňte drátěným kartáčem, škrabkou nebo otryskáním tlakovou vodou.										
<b>Použití:</b>	Stěrková hmota se dodává připravená k použití. Natahuje se hladítkem v tenké vrstvě. Při uložení tkaniny natáhněte první vrstvu (cca 2 mm), tkaninu vtiskněte hladítkem. a přesahující hmotu uhladte lžící; po vytvrzení první stěrkové vrstvy naneste hladítkem druhou vrstvu. Celková tloušťka vrstev nesmí přesáhnout 4 mm. Hlubší místa předem vytmelte.										
<b>Doba schnutí:</b>	Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy a na klimatických podmínkách. Tenké vrstvy, suché počasí: 1 den Silnější vrstvy, vlhké počasí: několik dní										
<b>Ředění:</b>	Materiál se zpracovává neředěný. Je-li to nutné, lze jej ředit přípravkem KEIM-Spezial-Fixativ. Cizí přísady nejsou přípustné.										
<b>Přepřacování:</b>	KEIM-Spachtel lze přetírat materiálem KEIM-Purkristalat s přidáním KEIM-Kristall-Felsit jako základním nátěrem a všemi jednosložkovými nátěrovými barvami na silikátové bázi.										

---

<b>Zpracování:</b>	Od 8 °C teploty vzduchu a podkladu do max. 80 % relativní vzdušné vlhkosti. Pracujte jen při suchém počasí. Nezpracovávejte na přímém slunci a na podkladech vyhřátých sluncem. Po nanesení chraňte plochy před deštěm. Pozor na noční mráz.
<b>Čištění náradí:</b>	Ihned po přerušení a ukončení práce vodou.
<b>Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:</b>	Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
<b>První pomoc:</b>	§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem § při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut § při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.
<b>Skladování:</b>	6 měsíců (dobře uzavřít). Chraňte před mrazem a teplotami nad 40 °C.