



TECHNICKÝ LIST

KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

ŘEDIDLO PRO KEIM SOLDALIT® NA BÁZI SOL-SILIKÁTU

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Soldalit-Fixativ je silikátové ředidlo a základní nátěrová hmota na bázi kombinace pojiv – solu kyseliny křemičité a vodního skla.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Soldalit-Fixativ je silikátové ředidlo a základní nátěrová hmota na bázi kombinace pojiv – solu kyseliny křemičité a vodního skla.

KEIM Soldalit-Fixativ slouží jako ředidlo pro KEIM Soldalit a KEIM Soldalit-Grob. Při zpracování materiálu KEIM Contact-Plus následujícími vrstvami KEIM Soldalit lze pouze přípravkem KEIM Soldalit-Fixativ podle potřeby ředit i KEIM Contact-Plus. Kromě toho lze KEIM Soldalit-Fixativ použít i jako základní nátěr na silně savých podkladech nebo částech, jako jsou např. místa vysprávek.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- základní pojiva: kombinace solu kyseliny křemičité a vodního skla (=sol-silikát)
- silikátový
- odolný proti vlivům klimatu
- odolný proti UV záření
- nehořlavý
- prodyšný, netvoří film, mikroporézní
- bez rozpouštědel a změkčovadel

Charakteristika materiálu

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| – specifická hmotnost: | cca 1,03 g/cm ³ |
| – organický podíl: | < 5 % |
| – pH | cca 11 |

Odstíny

Mléčná, namodralá

Pozor

Míchání s produkty z jiných systémů není přípustné! To platí i pro produkty KEIM, které nejsou součástí systému KEIM Soldalit.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, nosný, čistý, zbavený prachu a nesmí sprášovat. Volné části starých nátěrů se musí odstranit mechanicky nebo otryskáním tlakovou vodou. Chybějící místa se doplní vhodným vysprávkovým materiálem a jejich struktura se přizpůsobí okolní ploše. S povrchu se musí odstranit sintrové vrstvy pomocí KEIM Ätzflüssigkeit.

Silně savé plochy se ošetří základním nátěrem KEIM Soldalit-Fixativem.

Zpracování

Jako základní nátěr:

KEIM Soldalit-Fixativ se nanáší neředěný.

Jako ředidlo na silně savých podkladech:

KEIM Soldalit-Fixativem lze ředit základní nátěr materiálu KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob nebo KEIM Contact-Plus podle savosti podkladu maximálně do 10 %.

Teplota vzduchu a podkladu > + 5 °C.

Spotřeba

Jako základní nátěr cca 0,1–0,2 l/m² podle savosti podkladu.

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění náradí

Okamžitě po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby o obsahu 5 l a 20 l

6. SKLADOVÁNÍ

Cca 12 měsíců v chladu, chráněné proti mrazu a dobře uzavřené.



Pozor:

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácení dřívější vydání platnost.

