



TECHNICKÝ LIST

KEIM TURADO 0.3

JEMNÁ UNIVERZÁLNÍ MALTA PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Turado 0.3 je univerzálně použitelná opravná adhezivní malta na minerální bázi určená pro renovaci v interiéru a exteriéru. KEIM Turado 0.3 odpovídá skupině malt GP CS III podle DIN/ČSN EN 998-1.

2. OBLAST POUŽITÍ

Omítka KEIM Turado 0.3 je univerzálně použitelná na nosných minerálních podkladech a starých omítkách skupiny CS II, CS III a CS IV, na starých syntetických nátěrech a omítkách v interiéru i exteriéru.

KEIM Turado 0.3 se výborně hodí k převrstvení a vyrovnání nosných starých omítek nebo nátěrů až do tloušťky 5 mm; jako malta pro ukládání armovací tkaniny (např. KEIM Glasfaser-Gittermatte) a jako adhezivní omítka na hladké betonové plochy. KEIM Turado 0.3 se se může filcovat. Vzniká velice hladký povrch.

Nevhodné jsou plastoelastické a zmydelňující podklady.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- velmi vysoká bělost, přirozeně bílá
- ideální k filcování
- hladký povrch
- tuhnutí bez vzniku napětí

Charakteristika materiálu

- pevnost v tlaku: CS III
- zrnitost: cca 0,3 mm
- odstín: přírodní bílá
- kapilární nasákavost: W2 (dle EN 998-1)
- propustnost pro vodní páru: $\mu \leq 15$

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Zkontrolujte nosnost podkladu. Uvolněné části starých nátěrů odstraňte mechanicky nebo tlakovou vodou. Odstraňte separační látky jako např. zbytky formového oleje na betonových plochách. Nejprve vyrovnejte maltou KEIM Turado se zrnitostí 1 mm silné nerovnosti.

Zpracování:

Míchání:

KEIM Turado 0.3 (25 kg) rozmíchejte pomocí míchadla s 7,0 až 7,2 l čisté vody do hustě plastické konsistence bez žmolků a nechejte krátce zrát. Doba zpracovatelnosti je podle počasí cca 40 minut. Tuhnoucí materiál již nelze v žádném případě znovu rozmíchat s vodou. Zpracování lze provádět ručně, kontinuální míchačkou nebo omítacím strojem.

Tloušťka vrstvy:

Zpracování v jedné nebo více vrstvách, v každém kroku tloušťka vrstvy min. 3 mm a max. 5 mm.

Armování:

Při převrstvení a přepracování se KEIM Turado 0.3 nanáší na podklad v rovnoměrné tloušťce a stáhne do roviny. Armovací se tkanina pokládá v pásech. Po uložení se tkanina celoplošně přepracuje maltou KEIM Turado 0.3 čerstvě do čerstvého.

Vrchní omítka:

Při použití jako vrchní omítka se zatírá houbovým hladítkem.

Spotřeba:

cca 1,4 kg/m² na 1 mm tloušťky omítky

Zvláštní upozornění

Čerstvě nanesená malta KEIM Turado 0.3 se musí chránit před příliš rychlým vysycháním a před silným deštěm. Nanášení neprovádějte na přímém slunci ani při silném větru. Během zpracování a vysychání nesmí teplota podkladu ani prostředí klesnout pod +5 °C. Nemíchejte s jinými produkty. Před nanášením vrchní omítky dodržujte čekací dobu 1 den na 1 mm tloušťky malty. Před nátěrem dodržujte dobu zrání 10-ti dnů. Nářadí se čistí vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

pytle á 25 kg, paleta 1.050 kg (42 x 25 kg)



6. SKLADOVÁNÍ

12 měsíců

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Odpadový klíč ES č. 17 01 01

K recyklaci odevzdávejte jen bezzbytku vyprázdněné pytle.

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Produktový kód Gisbau / kód GIS: ZP 1

Vápnó a cement jsou po smíchání s vodou alkalické. Plochy, které se nemají zpracovávat, zejména sklo, keramika, kámen apod., chraňte pomocí vhodných opatření. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Při práci nejezte a nepijte.

Chraňte před dětmi.

Respektujte Bezpečnostní list ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

